

TENAX JOLLY



RETE ESTRUSA

CARATTERISTICHE FISICHE E DIMENSIONALI

Polimero		HDPE	
Disegno della maglia		ROMBOIDALE	
Confezione		ROTOLI AVVOLTI IN FILM DI POLIETILENE	
Colore		GRIGIO	VERDE
Passo MD	mm	5,0	
Passo TD	mm	4,0	
Spessore	mm	1,8	
Peso unitario	g/m ²	400	
Altezza rotolo	m	0,50	1,00
Lunghezza rotolo	m	30,0	30,0
Superficie coperta	m ²	15,0	30,0
Diametro rotolo	m	0,29	0,29
Volume rotolo	m ³	0,05	0,09
Peso lordo rotolo	kg	6,1	12,2

CARATTERISTICHE MECCANICHE A TRAZIONE

Resistenza massima MD	kN/m	4,0
Resistenza massima TD	kN/m	3,0
Allungamento al picco MD	%	30,0
Allungamento al picco TD	%	60,0

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.

Le reti TENAX sono prodotti termoplastici soggetti a ritiro e deformazione. MD: direzione longitudinale. TD: direzione trasversale.

Il Sistema Qualità della Tenax SpA è stato implementato e certificato in accordo alla Norma ISO 9001:2000.

TENAX®