

TENAX ARMATEK

Rete tessuta in fibra di vetro a maglia quadrangolare rivestita da un appretto antialcalino.




Immagine non in scala

CARATTERISTICHE FISICHE	METODI DI PROVA	UNITA'	ARMATEK	NOTE
COMPOSIZIONE			FIBRA DI VETRO	-
TIPO DI MAGLIA			QUADRANGOLARE	-
COLORE			BLU	-

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODI DI PROVA	UNITA'	ARMATEK		NOTE
PASSO MD		mm	11.0		a, d
PASSO TD		mm	11.0		a, d
SPESSORE A 2 kPa		mm	0.75		
PESO UNITARIO		g/m ²	110		-
ALTEZZA ROTOLO		m	1.0	1.0	b
LUNGHEZZA ROTOLO		m	50.0	20.0	c
DIAMETRO ROTOLO		m	0.19	0.12	-
VOLUME ROTOLO		m ³	0.04	-	-
PESO ROTOLO		kg	5.8	3.3	-
VOLUME SCATOLA		m ³	-	0.18	-
PEZZI PER SCATOLA		N°	-	6	-
IMBALLO INTERNO			SACCO IN PE	FILM	-
IMBALLO ESTERNO			-	SCATOLA	-

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO DI PROVA	UNITA'	ARMATEK		NOTE
RESISTENZA A TRAZIONE MD	EN ISO 13934-1	kN/m	34		d
ALLUNGAMENTO MD	EN ISO 13934-1	%	4.5		d
RESISTENZA A TRAZIONE TD	EN ISO 13934-1	kN/m	28		d
ALLUNGAMENTO TD	EN ISO 13934-1	%	4.0		d

NOTE:

- a) Tolleranza $\pm 5\%$
- b) Tolleranza $\pm 1\%$
- c) Tolleranza $-0\% +2\%$
- d) MD: longitudinalmente alla bobina
TD: trasversalmente alla bobina

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.

GEN 0745,3 - I - 07/17

TENAX

www.tenax.net

TENAX SpA
Via dell'Industria, 3
23897 Viganò (LC)
Tel. +39 039.9219300
Fax +39 039.9219290
customer.service@tenax.net

