

Tuotenimi: **AQUAPROOF REPAIR PAKKAUSMASSA**
 Tuotekoodi: **B130**

Päivitetty:
 17.6.2016



KÄYTTÖALUE

Pastamainen, elasto-plastinen, harmaa luonnonkumi vahvistettuna Dralon – kuidulla.

Aquaproof Repair pakkausmassa tarttuu lähes kaikille talojen, kesäasuntojen, hallien, parvekkeiden, kasvihuoneiden, veneiden ja asuntovaunujen sisä- ja ulkopinnoille, esim. alumiini, sinkki, lyijy, lasi, kivi, asfaltti, asbestisementtiaaltolevyt, kattohuopa, kova-PVC, kattilat, laatat ja puu. Soveltuu myös kattoikkunoihin, räystäisiin, hormiliitoksiin, peltikatteeseen ja moniin vastaaviin vuotokohtiin. Ei sovellu polystyreenille (Styrox).

OMINAISUUDET

Monipuoliset käyttömahdollisuudet. Voidaan käyttää kaikissa sääoloissa, myös sateessa ja lumisateessa. Tarttuu useimpiin pintoihin, kuiviin ja märkiin (tuotteen on päästävä kuivamaan lopullisen tiivyyden saavuttamiseksi). Tarttuu ilman primeriä, tiivistää heti ja helppo työstää. Täyttää usean mm halkeamat ja kolot. Erittäin elastinen (kestää rakenteiden liikkumisen 1 cm asti ilman halkeamia). Täysin säänkestävä. Ei kestä liuotainaineita.

KÄYTTÖOHJE

Poista lika ja irtonaiset osat. Aquaproof Repair on käyttövalmis. Levitä paksu kerros tuotetta harjalla tai kumilastalla suorakaiteen muotoisesti halkeamaan. Erittäin vaikeissa tapauksissa uusi käsittely usean päivän kuluttua. Huokoisilla pinnoilla (esim. kaasubetoni) on syytä käyttää pohjustusprimeriä. Työvälineet puhdistetaan tinnerillä.

ELASTISUUS

500 %

TIHEYS

+ - 1.05 kg/litra

TYÖSTÖLÄMPÖTILA

+5 °C - +35 °C

LÄMMÖNKESTO

-30 °C - +100 °C

KUIVUMISAIKA

Noin 2-3 mm / 24 h
 (riippuu sääolosuhteista)

RIITTOISUUS

1 - 2 l/m²

MAALATTAVUUS

Voidaan käsitellä
 akryylilakoilla

VARASTOINTILÄMPÖTILA

Pakkasenkestävä, ei saa
 ylittää +60 °C

PAKKAUSKOKO

1 kg