

Tuotenumero: **RK SAUMALAASTI**
 Tuotekoodi: **D70-100**

Päivitetty:
 6.2.2015



- Vesitiivis ja kulutuksenkestävä
- Saumaleveydet 1-8 mm
- EN 13888, normitettu CG2 W.

KÄYTTÖALUE

RK Saumalaasti soveltuu seinä- ja lattialaattojen saumauksiin 1-8 mm leveille saumoille, kuten lasitetut ja lasittamattomat laatat, luonnonkivilaatat sekä lasi- ja keramiikkamosaiikki sisä- ja ulkokäytössä. Tuote ei sovellu käytettäväksi uima-altaan saumauksessa.

OMINAISUUDET

RK Saumalaasti on vettähylyvä, hengittävä ja hydratoitumalla kovettuva saumauslaasti. RK Saumalaasti pitää värinsä ja laatunsa samanlaisina homogeenisen sekoituksen ansiosta ja värisävyt ovat sementinpitäviä. Suihkuvesitiivis EN 13888, normitettu CG2 WA.

TYÖSTÖ

Saumaus voidaan aloittaa kiinnityslaastin kovettumisen jälkeen, aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Saumalaasti sekoitetaan puhtaaseen veteen sekoitussuhteen mukaisesti, kunnes muodostuu notkea, pastamainen laasti.

RK Saumalaastia levitetään lastalla yli saumojen. Laastin tulee täyttää sauma kauttaaltaan. Saumat voidaan myös tikuttaa. Noin 10 - 30 min kuluttua laatat puhdistetaan kostealla sienellä. Pesuajankohta voi vaihdella suurestikin. Laastin pitää olla sitoutunutta ennen kuin pesu voidaan aloittaa. Tee tarvittaessa sormikoe. Liiallinen vedenkäyttö pesussa aiheuttaa värieroja valmiissa saumapinnoissa. Käytä laajoilla pinnoilla saman eränumeron laastia välttyäksesi värieroilta. Pese laatoituksen ja saumojen pinta saumoihin nähden viistoon välttyäksesi saumalaastin liialliselta pois peseytymiseltä ja täten saumojen tyhjenemiseltä. Pese kaikki ylimääräinen saumalaasti pois laattapinnoilta. Anna sauman kuivua n. 2 - 3 h ennen kuin kiillotat laattapinnat kuivalla rätillä. Pitämällä saumat kosteana 1-2 päivää (vesisuihkupullolla) estät saumojen liian nopean kuivumisen. Nopea kuivuminen saattaa aiheuttaa halkeilua saumapinnoissa. Lattiapinnat voidaan peittää muovilla pariiksi päiväksi. Hyvin jälkihoidettu saumaus kestää pitempään ja hylkii likaa paremmin. Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle vaihteittain aikaisintaan viikon kuluttua saumauksesta.

SEKOITUSSUHDE

0,25 l vettä : 1 kg laastia

SALLITTU SAUMANLEVEYS

1-8 mm

RIITTOISUUS (lev. 3 mm ja

syv. 5 mm) ko. laattakoolle:

5 x 5 cm: n. 1,2 kg/m²

10 x 10 cm: n. 0,6 kg/m²

15 x 15 cm: n. 0,4 kg/m²

30 x 30 cm: n. 0,25 kg/m²

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Yli +5°C ja alle 25°C, sekä ilman että kohteen lämpötila.

LAASTIN TYÖAIKA

Noin 2 tuntia

VARASTOINTI

Voidaan varastoida kuivassa paikassa, alkuperäis-pakkauksessa 12 kuukautta

VÄRISÄVYT

valkoinen, luonnonvaalea, marmorin valkoinen, beige, tummanruskea, harmaa, siniharmaa ja grafiitin harmaa

TUOTEKOKO

3 kg muoviasia