TECHNISCHE INFO

Body Finish Beige

Art.: 02.3135.7034
Sprühdose 500 ml

Body Finish ist ein qualitativ sehr hochwertiger und schnelltrocknender 1K-Acrylatlack, speziell entwickelt um neue oder reparierte Blechteile sowie Maschinenteile mit professionellem Finish zu lackieren.

Basis:	Acrylharz
Dichte:	749 kg/m³
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Organische Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	Bis 120°C
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut, bei kurzfristigem Kontakt und nach vollständiger Aushärtung
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C
Untergrund:	Eisen- und Nichteisenmetalle, Farbschichten, konventionelle Primer, alte intakte Lackschichten
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund leicht mattieren und mit Innotec Multisol reinigen. Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und mit Innotec Repaplast Primer vorbehandeln.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln. Sprühabstand 10-15 cm. In zwei fließenden Schichten anbringen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Staubtrocken:	Nach ± 5 bis 10 Minuten (20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	2 Stunden, abhängig von der Schichtdicke (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	Zwei geschlossene, flüssige Schichten (min. 40µ trocken)
Schleifbarkeit:	Ausgezeichnet nach ± 1 Stunde (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Überlackierbarkeit:	Nach 20 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit) mit nahezu jedem modernen Lacksystem nass-in-nass überlackierbar
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol

www.innotec.eu/1140

PCS®
A member of group
PCS Innotec International N.V.

Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	Sprühleistung Schwarz-Gelb-Düse: zirka 1,2 g/s Sprühleistung Rot-Schwarz-Düse: zirka 3,0 g/s Nach Aushärtung außergewöhnliche Schlagfestigkeit
EAN-Code:	5400563011423

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

www.innotec.eu/1140

A member of group
PCS Innotec International N.V.